

G9810

产品描述：端羧基饱和型聚酯树脂，96/4 HAA 固化，经济型树脂, 综合性能好, 综合应用。

产品指标：

指标	范围	单位
酸值（AV）	24-32	mgKOH/g
粘度（Brookfield，200℃）	3000-6000	mpa.s
颜色（50%MDF，APHA）	150	/
玻璃化温度（T _g ）	61	℃

包装与储存：

25kg 编织袋或聚乙烯袋包装

未开封前提下，储存在干燥通风处，30℃以下，有效期一年。
避免日光直射。

推荐基础配方

材料	重量（g）
G9810	288
HAA	12
钛白粉	191
流平剂	6
安息香	3

地址：安徽省黄山市徽州区循环工业园紫金路1号
电话：客户 +86-559-2787777

挤出和应用：

挤出条件	
挤出机	双螺杆
螺杆速度	40HZ
一区温度	90-100 ℃
二区温度	110-120 ℃
应用	
底材，膜厚	0.5 mm 冷轧钢，60-80 μ m
喷涂	静电喷涂，电压 60KV
烘烤条件	180℃（基材）/15min

涂膜性能：

测试项目	测试结果
光泽度@60°（%）	≥90
反冲(kg. cm)	50
正冲(kg. cm)	50
附着力（级）	0
杯突(mm)	≥6

网址：<http://www.gevertech.com>
技术 +86-559-2760339